

DECOREX® 130M

ديكوريكس 130

الوصف

صبغة حمراء - عالية الأداء ميكرونيذيد	النوع
بودرة	شكل المنتج
α - Fe2O3 أكسيد الحديد الصناعي	الفئة كيميائية
صبيخ أحمر 101 77491	مؤشر اللون
1309-37-1	CAS-No.
01-2119457614-35	REACH registration no.

معلومات تقنية

طريقة الاختبار	الأعلى	الأقل	التشتت
No. 004 41	15/30/40		صفاء الطحن ميكرومتر
طريقة الاختبار	الأعلى	الأقل	معلومات تقنية
DIN EN ISO 787-3:2000	0.4		[%] محتوى قابل للذوبان في الماء
DIN EN ISO 787-7:2009	0.002		[%] بقايا الغريبال منخل 0.045 مم
DIN EN ISO 787-9:1995	8	5	قيمة pH

البيانات الفنية المعلوماتية - القيم الإرشادية

معلومات عن تقدير أكسيد الحديد 41	>99.2	محتوى Fe2O3 [%] 53
DIN 55913-2:1972	<0.7	الخسارة في الاشتعال عند 1000 درجة مئوية
DIN EN ISO 787-2:1995	<0.3	[%] محتوى الرطوبة بعد الإنتاج
صورة مجهرية إلكترونية	كروي	شكل الجسيمات
صورة مجهرية إلكترونية	0.17	حجم الجسيم السائد - ميكرومتر
DIN EN ISO 787-5:1995	27	[g / 100 g] امتصاص الزيت
DIN EN ISO 787-11:1995	0.7 - 1.1	[g / ml] كثافة الدك
DIN EN ISO 787-10:1995	5.0	[g / ml] الكثافة

DECOREX® 130M

ديكوريكس 130

التخزين

احتفظ بالحاويات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام و خزنها في ظروف جافة

التعبئة

يتوفر ديكوريكس 130 بعبوات سعة 5 كجم و 1 كجم

مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر في حاوية مغلقة

الصحة والسلامة

استخدم معدات الحماية الشخصية. لا تسمح بالدخول في العينين. في حالة ملامسة العين ، اغسلها على الفور بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. في حالة حدوث تهيج استشر الطبيب

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

DECOREX® 330

ديكوريكس 330

الوصف

صبغة باللون الاسود	النوع
مجال البناء	مجال التطبيق
بودرة	شكل المنتج
أكسيد الحديد الصناعي	الفئة كيميائية
أسود صبغي 11 (77499)	مؤشر اللون
1317-61-9	CAS-No.
01-2119457646-28	REACH registration no.

معلومات تقنية

طريقة الاختبار	القيمة الأعلى	القيمة الأقل	معلومات تقنية
DIN EN ISO 787-3:2000	1.75		محتوى قابل للذوبان في الماء [%]
DIN EN ISO 787-7:2009	0.1		بقايا الغريبال - منخل 0.045 مم [%]
DIN EN ISO 787-9:1995	8.0	4.0	قيمة pH

البيانات الفنية المعلوماتية - القيم الإرشادية

معلومات عن تقدير أكسيد الحديد 41	>95.8	53 [%] Fe3O4 محتوى
DIN 55913-2:1972	<5.0	الخسارة في الاشتعال عند 1000 درجة مئوية ، 0.5 ساعة [%] 5
DIN EN ISO 787-2:1995	<4.0	محتوى الرطوبة - بعد الإنتاج [%]
صورة مجهرية إلكترونية	كروي	شكل الجسيمات
صورة مجهرية إلكترونية	0.15	حجم الجسيم السائد
DIN EN ISO 787-5:1995	21	امتصاص الزيت [g / 100 g]
DIN EN ISO 787-11:1995	0.8-1.2	كثافة الدك [g / ml]
DIN EN ISO 787-10:1995	4.6	الكثافة [g / ml]

DECOREX® 330

ديكوريكس 330

التخزين

احتفظ بالحاويات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستعمال ، و خزنها في ظروف جافة

التعبئة

يتوفر ديكوريكس 330 بعبوات سعة 5 كجم و 1 كجم

مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر في حاوية مغلقة

الصحة والسلامة

استخدم معدات الحماية الشخصية. لا تسمح بالدخول في العينين. في حالة ملامسة العين ، اغسلها على الفور بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. في حالة حدوث تهيج استشر الطبيب

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

DECOREX 902

صبغة بيضاء

الوصف

ديكوريكس 902 عبارة عن صبغة روتيل متعددة الأغراض من ثاني أكسيد التيتانيوم يتم تصنيعها بواسطة عملية الكلوريد لتطبيقات الطلاء الداخلية والخارجية. إنه مسحوق جاف ناعم مع الخصائص العامة التالية

البيانات الفنية المعلوماتية - القيم الإرشادية

R-902	الميزة
91	دقيقة ، wt% ، TiO ₂
4.3	%الألومينا ، بالوزن
1.4	%السيليكا غير المتبلورة ، بالوزن
4.0	الثقل النوعي
0.25 (0.03)	(القيمة الضخمة ، لتر / كجم (جالون / رطل)
لا	العلاج العضوي
99.8	CIE L * اللون
0.42	متوسط حجم الجسيمات ، مم
16.1	امتصاص الزيت
8.1	pH
10	المقاومة عند 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) 1000
11.7	أسود الكربون تحت اللون

اقتراحات للاستخدام

يستخدم ديكوريكس 902 في مجموعة واسعة من التطبيقات الخارجية والداخلية ، ويوصى باستخدام ديكوريكس 902 في تشطيبات معمارية داخلية نصف لمعة وتشطيبات خارجية التشطيبات الخارجية الصناعية باستثناء تلك التي تتطلب أعلى مستوى من المتانة الخارجية دهانات الاملشن

الصحة والسلامة

قد يتسبب التعرض الطويل في تهيج العين والجهاز التنفسي ، وينصح دائماً بارتداء معدات الحماية الشخصية عند التعامل مع المواد الكيميائية
لمزيد من المعلومات ذات الصلة ، ارجع إلى المنشورات الفنية

DECOREX 902

صبغة بيضاء

التخزين

يحفظ في عبوات مغلقة بعيداً عن الرطوبة

التعبئة

يتوفر ديكوريكس 902 بعبوات سعة 5 كجم و 1 كجم

مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر في حاوية مغلقة

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

DECOREX® 920

ديكوريكس 920

الوصف

صبغة باللون الاصفر	النوع
بودرة	شكل المنتج
Al - هيدروكسيد الحديد الاصطناعي	الفئة كيميائية
صبيخ أصفر 42 77492	مؤشر اللون
51274-00-1	CAS-No.
01-2119457554-33	REACH registration no.

معلومات تقنية

طريقة الاختبار	الأعلى	الأقل	معلومات تقنية
DIN EN ISO 787-3:2000	0.5		[%] محتوى قابل للذوبان في الماء
DIN EN ISO 787-7:2009	0.04		[%] (بقايا الغربال (متخل 0.045 مم
DIN EN ISO 787-9:1995	7.5	3.5	قيمة pH

البيانات الفنية المعلوماتية - القيم الإرشادية

معلومات عن تقدير أكسيد الحديد 41	>99.4	53 [%] FeOOH محتوى -
DIN 55913-2:1972	<14.0	الخسارة في الاشتعال عند 1000 درجة
DIN EN ISO 787-2:1995	<0.5	[%] (محتوى الرطوبة (بعد الإنتاج
صورة مجهرية إلكترونية	rod-shaped	شكل الجسيمات
صورة مجهرية إلكترونية	0.1 -	[حجم الجسيم السائد (ميكرومتر
DIN EN ISO 787-5:1995	60	[g / 100 g] امتصاص الزيت
DIN EN ISO 787-11:1995	0.2 - 0.6	[g / ml] كثافة الدك
DIN EN ISO 787-10:1995	4.0	[الكثافة (جم / مل

DECOREX® 920

ديكوريكس 920

التخزين

احتفظ بالحاويات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام و خزنها في ظروف جافة

التعبئة

يتوفر ديكوريكس 920 بعبوات 2.5 كجم و 0.5 كجم

مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر في حاوية مغلقة

الصحة والسلامة

استخدم معدات الحماية الشخصية. لا تسمح بالدخول في العينين. في حالة ملامسة العين ، اغسلها على الفور بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. في حالة حدوث تهيج استشر الطبيب

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

DECOREX® 660

ديكوريكس 660

الوصف

صبغة باللون البني	النوع
بودرة	شكل المنتج
أكسيد الحديد الصناعي	الفئة كيميائية
أحمر صبغي 101 (77491) / أسود صبغي 11 (77499)	مؤشر اللون
1309-37-1 / 1317-61-9	CAS-No.
جميع المكونات مسجلة	REACH registration no.

معلومات تقنية

طريقة اختبار	الأعلى	الأقل	معلومات تقنية
DIN EN ISO 787-3:2000	1.75		[%] محتوى قابل للذوبان في الماء
DIN EN ISO 787-7:2009	0.1		[%] (بقايا الغربال) منخل 0.045 مم
DIN EN ISO 787-9:1995	8.0	4.0	قيمة pH

البيانات الفنية المعلوماتية - القيم الإرشادية

معلومات عن تقدير أكسيد الحديد 41	>95.8	محتوى Fe ₃ O ₄ [%] 53
DIN 55913-2:1972	<5.0	الخصارة في الاشتعال عند 1000 درجة
DIN EN ISO 787-2:1995	<4.0	[%] (محتوى الرطوبة) بعد الإنتاج
صورة مجهرية إلكترونية	كروي	شكل الجسيمات
صورة مجهرية إلكترونية	0.15	[حجم الجسيم السائد] ميكرومتر
DIN EN ISO 787-5:1995	21	[g / 100 g] امتصاص الزيت
DIN EN ISO 787-11:1995	0.8-1.2	[g / ml] كثافة الدك
DIN EN ISO 787-10:1995	4.6	[الكثافة] جم / مل

DECOREX® 660

ديكوريكس 660

التخزين

احتفظ بالحاويات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستعمال ، و خزنها في ظروف جافة

التعبئة

يتوفر ديكوريكس 660 بعبوات سعة 5 كجم و 1 كجم

مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر في حاوية مغلقة

الصحة والسلامة

استخدم معدات الحماية الشخصية. لا تسمح بالدخول في العينين. في حالة ملامسة العين ، اغسلها على الفور بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. في حالة حدوث تهيج استشر الطبيب

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال